(3) Japanese Patent Application Laid-Open No. 60-50935 (1985): "SEMICONDUCTOR WAFER INSPECTION DEVICE"

The following is an English translation of the claim.

[Claim] A semiconductor wafer inspection device comprising: a light source; and

an infrared polarizer, a semiconductor wafer sample, and a detector which are sequentially arranged on an optical axis of said light source,

wherein a filter lies between said light source and said infrared polarizer, said filter selectively allowing only lights whose wave lengths are necessary for measurement to pass, and said infrared polarizer comprising cooling means.

@公開特許公報(A)

昭60-50935

@Int.Cl.4

切出 願 人

識別記号

庁内整理番号 6603-5F 磁公開 昭和60年(1985)3月22日

H 01 L 21/66 G 01 R 27/00 6603-5F 7706-2G

審査請求 有 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称 半導体ウェーハ検査装置

②特 顧 昭58-157966

②出 順 昭58(1983)8月31日

の発明者 勝 亦

版 川崎市中原区上小田中1333 光応用システム技術研究組合 光技術共同研究所内

工業技術院長

明 細 1

1.発明の名称

半導体ウエーの検査装置

特許請求の範囲

光源と、その光軸上に赤外偏光板、半導体ウエーハ試料、検出器を履次配置した半導体ウエーハ検査装置において、光源と赤外偏光板の間に測定に必要な放長の光のみを選択的に透過させるフィルターを介在させ、上配赤外偏光板は冷却手段を偏えたことを特徴とする半導体ウエーハ検査装置。

, 3. 発明の詳細な説明

この発明は偏光赤外線を用いて半導体ウェー ハ内の選に伴り欠陥を測定するウェーハ検査装 歴に関するものである。

従来の半導体ウェーハを検査するための赤外 透過像測定装度は光源にハロゲンランブまたは タングステンランプなどの白色光源を用いて、 試料の透過像を赤外ビジョンなどを用いて観察 この発明の目的は測定に不要な光による加熱作用の発生を抑制し、試料、光学系の変 質、劣化を抑制し、長時間に亘り信頼度高く、正確な 別定することのできる半導体ウェーハ検査装置 を提供することにある。 削述の如く、通常の半導体ウェーへの検査に用いる光の放長は 1,000 nm ~ 2,000 nm の範囲である。しかるに白色光源よりは~ 2,600 nm の放展の光が発生するため、光源と試料との間に介在する高分子製赤外偶光板は光源からの強力を白色光のため温度が上昇し、偏光能の低下、透過放長特性の変化などの劣化が激しく、長期安定して使用するととができなかつた。

このため、この発明においては、光源と偏光板の間には耐熱フィルターを介在させて測定に必要な波長の光のみを選択的に透過させ、更に光源に近い偏光板を強制的に冷却して偏光板の劣化を抑削し、長時間に亘り半導体ウェーハを に確に測定、検査するようにする。

この発明による半導体ウェーへ検査装置を第1回に示した一実施例により説明すると、 / は 光源であつて、この光源 / の光軸上に耐熱フィルター 2、赤外偏光板 3、半導体ウェーハ試料 4、赤外偏光板 3、検出器 4を順次配置する。

光源/は従来の検査装置と同様の~ 2,600 nm

の彼長の光が発生するハロゲンランブ、タング ステンヲンプなどの白色光源を用いる。耐熱フ イルターコは光原よりの光のうち、測定に必要 た放長の光のみを選択的に透過させるものであ つて、例えば GaAs 結晶ウェーハを検査する場 合、通常の観察のときは第2図Wの太線に示す ような故長が 1000 nm (1.0 µm) から 2000 nm (2.0 µm) の光を用い、点欠陥を観察するとき は第2図囲の太額に示すような彼長が 1000 mm. にピークを有するような光を用い、更に結晶飛 を観察するときは第2図口の太額に示すような 1500 nm から 2000 nm の範囲を有する被長の光 を用いる。従つてフイルターユは上記の如く、 半導体試料の積額、観察目的などに応じて、必 清友放長の光のみを選択的に透過させ、不要な :は長の光は遮断するようなものを用い、とのフ イルターは市販の干渉フィルター、ガラスフイ "ルターなどが用い得る。なお、第2図中の点線 は光源よりの光の波長強度分布を示す。

赤外偏光板3,5は通常安価な高分子製のも

のが用いられているが、耐熱温度がせいぜい 150で 程度しかなく、長時間高温下に曝すと偏 光能が低下し、透過波長特性が変化し易くなる。 そとで、との発明では光原に近い赤外偏光板! は第3回に詳細を示すよりに無弦の光学ガラス、 石英などの光の透過特性と熱伝導率が優れてい る冷却板りにて両側より挟み、このサンドイツ チ 構造を内部に冷却媒体の通路 9 を有するステ ンレス、銅、アルミなどの金属製支持枠まにて 保持し、支持枠 1 には冷却媒体の供給口10及び 排出口11を備え、従つて、支持枠内に水、空気 などの冷却媒体を循環させるととにより、偏光 板3は冷却板りにより間接的に冷却された状態 で使用することになる。また飲料はと検出器も の間に介在する赤外偏光板がについては赤外光 は試料を透過するととにより十分放表している ので、冷却する必要はない。ウエーハ試料をを 透過した赤外光の検出器(は赤外ビジョンなど 心公知の検出器が用いられる。

上記の如き構成の半導体ウェーハ検査装置に

平いて、 0.5~1.0 m 程度の厚に切断した半導体 ウェーハ及び検査目的に応じて必要な波長の光 のみを選択的に透過する耐熱フイルタースをそ れぞれ所定の位置に置き、支持枠 s 内の通路 r には空気、水などの冷却媒体を流し、偏光板 な を熱より保護する。検査の対象となる半導体は これまで偏光赤外線により測定されていたもの がそのまま適用され、 GaAs、 GaP、 InP などの ポーソ族化合物半導体が典型的なものとして挙 げられる。

赤外偏光板」は光源/よりの赤外線の透過により加熱するが、透過する光が測定に必要な故: 厚の光のみであるため、従来の如く光源よりの 燃べての白色光を透過する場合に較べて加熱は を少に抑制され、更に冷却媒体により冷却なれた冷却板 ? が偏光板 3 の両側に接触し、偏光板 0 放熱を促進しているため、長時間連続使用しても加熱が抑制され偏光特性は変らず、光源強度が大きなものを用い得るので測定感度を向上させるとができる。

具体的には、 100 W のハロゲンランプ、ポリエチレン製偶光板、~ 2200 nm まで感度を持つ赤外ビジコンカメラを備えた赤外透過像検査装置を用いて GaAs (100) ウエーハを観察した際に1時間の連続使用で優光板は変質し、個光作用を示さなくなり測定は不能となつたが、この特別の装置を用いることにより連続30時間使用しても偏光板にはなんら異常は見られず、使用前と同等の個光特性を示していた。

との発明は上記の説明で明らかなように、校

査装健の中で特に熱に弱い個光板の赤外線による加熱から保護するようにしたのであつ板、耐熱フィルターの介在或る程度の効果は得られるのいずれか一方でも或る程度の効果は得られるが、両者を用いることにより長られず流流を開いるとともなるのにも使れた検査装置を提供することとなる。

図面の簡単な説明

第1図はこの発明による半導体ウェーハ検査 装置の一実施例を示す板略図、第2図は対象検査と使用する光の波長の関係を示すグラフ、第3図はこの発明による偏光板の冷却手段の一部を破砕した射視図である。

ノ … 光溟、 ュ … 耐熱フイルター、 J … 偏光板、 4 … 試料、 4 … 検出器、 ク …冷却板、 8 … 支持 枠、 9 … 冷却媒体通路。

